

## Rigips normál gipszkartonok Rigips jelölés: RB, DIY RB

A Rigips normál gipszkartonokat beltéri felhasználásra javasoljuk.

### 1. Szállítás, raktározás és anyagmozgatás

A Rigips normál gipszkartonokat fekvébe tároljuk, raklapon vagy egymástól max. 500 mm-re elhelyezett alátétléceken. Csapadék ellen védeni kell őket. Mozgatásuk függőleges helyzetben történik, esetleg a speciálisan erre a célra kifejlesztett fogantyú segítségével, vagy más, mozgatásukat elősegítő berendezés felhasználásával (kerekes kocsi stb.).

### 2. A gipszkartonok vágása

A Rigips normál gipszkartonok gipszkarton fűrészszel vagy gipszkartonvágó késsel vághatóak. Az egyszerű vágások a frontoldali papírréteg bemetszésével, azt követően a lap megfordításával és eltörésével, végül a hátoldali papírréteg elvágásával készülnek. A pontos vágásokhoz elengedhetetlen szerszám a kézi rókafarkú fűrész. Az építőlemez felületén nyílások dobozfúróval, lyukreszelővel vagy szűrőfűrészszel alakíthatók ki.

### 3. A gipszkartonok profilvázhoz történő rögzítése

A Rigips normál gipszkartonok profilvázhoz rögzítése 212-es önmetsző csavarokkal történik. Egy réteg gipszkarton rögzítéséhez 3,5x25 mm hosszúságú csavart használunk, a második réteg rögzítéséhez 3,5x35 mm-es csavart alkalmazunk. Az építőlemez színoldalának kell kifelé néznie, mert csak az alkalmas a hézagolás/glettelés, illetve a felületképzés fogadására. Csavarozáskor az építőlemeznek mindenütt tökéletesen fel kell feküdnie a vázszerkezetre. A csavar távolsága a lap széleitől a következő: a kartonnal borított éleknél min. 10 mm, vágott éleknél min. 15 mm.

### 4. Hézagolás

A Rigips normál gipszkartonok hézagolása a Rigips rendszerben a Super, Vario, Rifino Top vagy ProMix Mega hézagoló anyagokkal történik.

### 5. Felületi glettelés

A Rigips normál gipszkartonok felületi glettelése Glett XL, Rimano Plus A vagy ProMix Finish glettelő anyagokkal történik. A felületi glettelést a hézagolást követően, legalább 24 óra elteltével szabad elkezdni.

## 6. Gipszkartonok felületkezelése

A Rigips normál gipszkartonok felületkezeléséhez a kereskedelemben kapható termékek használhatók, mint például festékek, tapéták, burkolólapok.

Felületképzéskor az alkalmazott anyagok gyártója által előírt használati utasítást be kell tartani.

## 7. Tárgyak rögzítése gipszkarton szerkezetekhez

A tárgyak rögzítése gipszkarton szerkezetekhez a terhelésnek megfelelő rögzítőelemmel történik: képszögek, turbódübelek, Molly fémdübelek. Az egyes rögzítőelemek esetén a megengedett max. terhelést a Kivitelezői Kézikönyv 2-ik fejezete tartalmazza.

## 8. Hőterhelési korlátok

A Rigips normál gipszkartonnal épült szerkezeteket olyan hőhatásoknak szabad csak kitenni, hogy felületi hőmérsékletük tartósan ne lépje túl a +50 °C hőmérsékletet.

## 9. Megengedett páraterhelés

A Rigips normál gipszkartonok beépítése max. 70% relatív páratartalomig megengedett.

## 10. Megépíthető szerkezetek

A Rigips normál gipszkarton felhasználásával készülhetnek előtétfalak, válaszfalak, álmennyezetek, tetőtérbeépítések, dekorációs elemek és egyéb szerkezetek. A szerkezetek építéséhez a részletes leírás a Kivitelezői Kézikönyvünkben szerepel.